



MIDTJYDSK MØRTELFABRIK AMBA

Pudsmørtel

Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008.

Ved korrekt iblanding af cement kan DS 414 og DS/INF 167 2008, relation mellem blandingsforhold for KC-mørtler og styrker anvendes.

Vejledning om iblanding af cement findes i "Murerhåndbogen".

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1

EN 998-1

Receptmørtel type GP,

pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Vedhæftning: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Passivt miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G

Muremørtel til udvendig brug i elementer, der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold: 6,6% Ca(OH)₂, 93,4% sand

Klorid-indhold: < 0,1 vægt%

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: NPD

Dampdiffusionskoefficient: NPD

Varmeledningsevne/densitet: NPD

Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 7,7% kalktilpasset vådmørtel

Bakkesandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Mørtlen er produceret i overensstemmelse med forudsætningerne i DS 414: 2005, Annex D. og DS/INF 167 2008.

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 og DS/INF 167 2008 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1

EN 998-1

Receptmørtel type GP,

pudsmørtel til udvendig brug

Brandbarhed: Klasse A1

Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)

Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

EN 998-2

Receptmørtel type G
Muremørtel til udvendig brug i elementer, der ikke er underlagt statiske krav
Blandingsforhold: 7,7% Ca(OH)₂, 92,3% sand
Klorid-indhold: < 0,1 vægt%
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: NPD
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt miljø

Fabriksfremstillet 5,1% kalktilpasset vådmørtel

Strandsandsmørtel
Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.)
Kornkurve :
Maskevidde Gennemfaldsprocenter:
2 97-100
1 90-99
0,5 69-90
0,25 7-35
0,125 0-15
0,075 0-7
Kalkindhold: 5,1% Ca(OH)₂.
Vejledning om iblanding af cement kan ses i "Murerhåndbogen".
Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.
Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1
Og DS/INF 167 2008

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt Miljø

Fabriksfremstillet 6,6% kalktilpasset vådmørtel

Strandsandsmørtel
Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).
Kornkurve:
Maskevidde Gennemfaldsprocenter:
2 97-100
1 90-99
0,5 69-90
0,25 7-35
0,125 0-15
0,075 0-7
Kalkindhold: 6,6% Ca(OH)₂.
Vejledning om iblanding af cement kan ses i "Murerhåndbogen".
Produktionsdato: Se emballage eller følgesedlen.
Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1
Og DS/INF 167 2008

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD

Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt Miljø

Fabriksfremstillet 7,7 kalktilpasset vådmørtel

Strandsandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve:

Maskevidde	Gennemfaldsprocenter:
2	97-100
1	90-99
0,5	69-90
0,25	7-35
0,125	0-15
0,075	0-7

Kalkindhold: 7,7% Ca(OH)₂.

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1
Og DS/INF 167 2008

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt Miljø

Fabriksfremstillet 9,0 % kalktilpasset vådmørtel

Strandsandsmørtel

Åbningstid: Mørtlens åbningstid er ubegrænset, så længe vandindholdet er over 7%, og der ikke er tilsat hydraulisk materiale (cement o.l.).

Kornkurve:

Maskevidde	Gennemfaldsprocenter:
2	97-100
1	90-99
0,5	69-90
0,25	7-35
0,125	0-15
0,075	0-7

Kalkindhold: 9,0% Ca(OH)₂.

Produktionsdato: Se emballage eller følgeseddel.

Virksomhedens produktion af mørtel er certificeret iht. DS414 samt DS/EN998-2: 2004, DS/EN 998-1: 2004 annex ZA.1
Og DS/INF 167 2008

EN 998-1

Receptmørtel type GP,
pudsmørtel til udvendig brug
Brandbarhed: Klasse A1
Vandabsorption: W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient: NPD
Vedhæftning: NPD
Varmeledningsevne/densitet: NPD
Frostfasthed: Passivt Miljø